



Description Générale	C'est un film standard adapté à tous les travaux de protection. Utilisable sous blister ou en rouleaux avec un format adapté à tous les besoins.
Utilisation	Idéal pour tous les travaux de protection. C'est un film non adapté au sous-dallage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Matière Première	Polyéthylène et copolymère recyclés
Couleur	Translucide

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES

		Norme	Unité	Valeurs
Épaisseur		DIN 53370	µm	40 à 60
Largeur dépliée (± 30mm)		-	m	3 à 6
Largeur pliée (± 30mm)		-	m	1,5
Longueur (± 1m)		-	m	20 à 115
Résistance à la rupture	SP	ISO 527-3	N/mm ²	≥ 14
	ST			≥ 12
Allongement à la rupture	SP	ISO 527-3	%	≥ 200
	ST			≥ 250

CONDITIONNEMENT

Référence	Désignation	Conditionnement
BA03001	FILM DE PROTECTION TYPE 150 - 6 m x 57,5 m	Palette de 46 rouleaux
BA03002	FILM DE PROTECTION TYPE 150 - 6 m x 27,5 m	Palette de 60 rouleaux
BA03003	FILM DE PROTECTION TYPE 150 - 3 m x 25 m	Palette de 100 rouleaux
BA03006	FILM DE PROTECTION TYPE 200 - 6 m x 20 m	Palette de 60 rouleaux
BA03010	FILM DE PROTECTION TYPE 200 - 6 m x 41 m	Palette de 46 rouleaux
BA03011	FILM DE PROTECTION TYPE 300 - 6 m x 27 m	Palette de 46 rouleaux
BA03013	FILM DE PROTECTION TYPE 150 - 3 m x 115 m	Palette de 46 rouleaux
BA03023	FILM DE PROTECTION TYPE 150 - 3 m x 55 m	Palette de 60 rouleaux
PFB02004	FILM DE PROTECTION TYPE 200 - 3 m x 80 m	Palette de 46 rouleaux

1 µm = 0,001 mm

SP : Sens principal / ST : Sens Transversal

Code douanier : 39201089

Date MAJ : 04/2025

